

Felhasználási tájékoztató

Pannon-Protect Kft.
 2013 Pomáz, Hunyadi János u. 5.
 Tel.: +3626 325-554; +3630 9506773
www.annon-protect.eu e-mail: kapcsolat@annon-protect.eu



2024. 02. 12.



AITHON F3A

VIZES BÁZISÚ, SZÍNTELLEN, FÉLMATT ÉGÉSKÉSLELTETŐ FEDŐLAKK
Az AITHON PV33 égéskésleltető termékhez ajánlott fedőkészítmény

Gyártó:

Aithon Recherche International
 via Mazzini 68
 21020 Ternate (Varese) - Italy

Importáló és forgalmazó:

Agrosol 2000 Kft.
www.epuletfavedelem.hu
 Tel: +3628545506

Forgalmazó:

PannonProtect Kft.
www.annon-protect.eu
 Tel.: +3626325554

Olvassa el és értse meg a felhasználási tájékoztató utasításait, és csak utána kezdje el a munkát

MŰSZAKI ADATOK

Szín:	színtelen
Fényesség érték:	matt, 5-ös szint
Viszkozitás:	30 sec. (Ford 4)
Sűrűség:	1,04 g/ml
VOC (illékony szerves vegyületek):	77 g/l
VOC:	5,5 %

ALKALMAZÁS

Az AITHON F3A készítmény csak szórópisztollyal hordható fel.

A FELHASZNÁLÁS KÖVETELMÉNYEI

Az AITHON F3A készítmény kijuttatását javasolt 10°C és 30°C közötti hőmérsékletben elvégezni. 3°C alatt a termék használata nem javasolt. Fontos, hogy a száradási folyamat alatt a levegő hőmérséklete 5°C felett maradjon. 70 %-os relatív páratartalom felett az Aithon F3A készítmény nem alkalmazható. A kezelés alatt ventilátor használata javasolt.

A KEZELÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT:

- Ellenőrizze a munkaterületen a hőmérsékletet és nedvességtartalmat, hogy azok az előírt értéken belül vannak-e a kezelés időpontjában!
- Győződjön meg arról, hogy az alapozó réteg (AITHON PV33 készítmény) felvitele után a felület valóban megszáradt és a kezelendő faanyag nedvességtartalma 12% alatt van!
- Amennyiben szükséges, csiszolja le a felületet (120-as vagy 150-es csiszolópapírral)!
- Óvatosan keverje át a készítményt, kerülve annak felhabosodását!

- Ellenőrizze, hogy termék biztonsági adatlapjában előírt munkavédelmi felszerelések (kesztyű, szemüveg, arcmaszka) rendelkezése állnak!

ALKALMAZÁS

Az AITHON F3A készítmény nem hordható fel ecsettel vagy hengerrel, mert fennáll a veszélye a felvitt réteg sérülésének. Kivételt képez ez alól - az AITHON F3A fedőlakk első rétegének száradása után - a második réteg vagy javító réteg felvitele, amely már történhet ecsettel vagy hengerrel is.

HÍGÍTÁS

A termék szórással történő kijuttatásra kész, de vízzel hígítható.

KIJUTTATÁSI ARÁNY

Rétegenként 50 g/m² egy vagy két rétegben (teljes rétegvastagság: 50 µm nedvesen, 13 µm szárazon).

TISZTÍTÁS

Az eszközök tisztítása vízzel és semleges tisztítószerral javasolt.

CSOMAGOLÁS

A termék nettó 16 kg-os, újrahasznosítható műanyag kannás csomagolásban kapható.

TÁROLÁS és ELTARTHATÓSÁG

Ajánlott tárolási hőmérséklet: 7 – 30 °C. Fagyástól óvni kell! Eltarthatósága bontatlan csomagolásban: 18 hónap.

<p>Figyelem!</p>	<p><i>A felhasználási tájékoztatót legújabb fejlesztéseink és alkalmazástechnikai ismereteink alapján állítottuk össze. Mivel a felhasználás és alkalmazás hatáskörünkön kívül esik, felelősséget csak termékeink minőségéért vállalunk. Kérdéses esetben javasoljuk műszaki tanácsadó szolgálatunk igénybe vételét. Minden faanyagvédőszer gomba- és rovarkár elhárítására szolgál, ezért elkerülhetetlenül tartalmaz egészségre káros anyagokat is, amelyek szennyezhetik a környezetet. Fontos tehát, hogy a szükséges védettséghez a lehető "legszeldebb" védőszert válasszuk és a feladat végrehajtásához a lehetséges legkisebb mennyiséget használjuk fel.</i></p>
<p>Az Aithon PV33 égéskésleltető alapréteg <i>aktuális</i> Műszaki és Biztonsági adatlapja letölthető a Pannon-Protect Kft honlapjáról:</p> <p>www.pannon-protect.eu</p>	<p>Forgalmazó:</p> <p>PANNON-PROTECT KFT. 2013 Pomáz, Hunyadi János u. 5. Tel.: +3626 325-554; +3630 9506773 kapcsolat@pannon-protect.eu Szakembereink készséggel állnak rendelkezésére</p>