



WOLWAX[®] REFRESH Brown



WOLWAX[®] REFRESH Brown ist ein streichfertiges, pigmentiertes Hydrophobiermittel zur regelmäßigen Pflege von WOLWAX[®] Holz.

1. Anwendung

Anwendungsbereich	<p>WOLWAX[®] Holz ist ein hochwertiges und langlebiges Produkt aus heimischem Nadelholz, welches mit chromfreiem Wolmanit[®] CX Holzschutzsalz und dem wasserabweisenden Zusatz Wolmanit[®] ProAdd WR im Kesseldruckverfahren imprägniert wird. Durch die reduzierte Wasseraufnahme bleibt WOLWAX[®] Holz formstabil, es bilden sich weniger Risse und die Algenbildung wird vermindert.</p> <p>WOLWAX[®] REFRESH Brown verlangsamt den Verwitterungsprozess. Durch ein spezielles Wachsadditiv wird die Holzoberfläche länger vor Witterungseinflüssen und durch die braune Pigmentierung vor Vergrauung geschützt. Wir empfehlen, die Pflege von WOLWAX[®] Holz alle 1–2 Jahre nach Bedarf durchzuführen.</p> <p>WOLWAX[®] REFRESH Brown kann auf WOLWAX[®] Holz, aber auch auf anderen kesseldruckimprägnierten Hölzern wie Terrassen, Fassaden, Zäunen etc. eingesetzt werden. Es kann ebenfalls auf vorbewitterten Hölzern eingesetzt werden. Wir empfehlen die Anwendung auf unimprägnierten Hölzern und Gartenmöbeln nur mit Bläueschutz- Vorbehandlung.</p>
Anwendungsverfahren	Streichen oder rollen mit handelsüblichen Pinseln bzw. Rollen.

2. Produktbeschreibung

Lieferform	<p>WOLWAX[®] REFRESH Brown ist ein streichfertiges, wässriges Hydrophobiermittel auf Wachsbasis. Es enthält keine organischen Lösemittel.</p> <p>Das Produkt führt zu einem warmen Braunfarbton auf der Holzoberfläche, lässt die natürliche Holz- Maserung jedoch durchscheinen.</p>
Dichte	Ca. 1,0 g/cm ³ (bei 20 °C)
pH- Wert	Ca. 6,5 (bei 20 °C)
Kennzeichnung	Nicht kennzeichnungspflichtig

3. Verarbeitung

Konzentration	WOLWAX® REFRESH Brown ist streichfertig und braucht nicht verdünnt zu werden.
Verarbeitung	Vor Gebrauch Gebinde gut schütteln oder aufrühren. Der Untergrund muss trocken, Fett-, Algen- und Schmutzfrei sein. WOLWAX® REFRESH Brown auf die Holzoberflächen mit Pinsel oder Rolle einmal satt auftragen. Der Verbrauch kann je nach Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes variieren. 1 Liter WOLWAX® REFRESH Brown ist bei gehobelter und nicht vorbewitterter Oberfläche für ca. 7 – 10 m ² ausreichend. Bei geriffelten und vorbewitterten Oberflächen, z.B. von Terrassendecks, kann sich der Verbrauch deutlich erhöhen. Schnelltrocknend; bei 20°C in ca. 2 Std. regenfest. Bei tiefen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten über 65% rel. kann sich die Trocknung verzögern.
Reinigen der Arbeitsgeräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Vor der Reinigung so viel Produktrest wie möglich von Pinsel bzw. Rolle entfernen.
Entsorgung	Reste von WOLWAX® REFRESH Brown unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften einer geeigneten Entsorgung zuführen. Verpackungen können nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

4. Lagerung

Lagerung	Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre haltbar. Nur im verschlossenen Originalgebinde lagern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Lager- Temperaturen	WOLWAX® REFRESH Brown sollte bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35°C gelagert werden. Vor Frost schützen.

5. Allgemeine Hinweise

Gebrauchs- und Warnhinweise	Ein Sicherheitsdatenblatt ist unter obenstehender Adresse erhältlich. Vor Gebrauch stets Produktinformation lesen. Die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien beachten. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht Essen, Trinken oder Rauchen. Geeignete Schutzkleidung tragen (Schutzbrille, Handschuhe).
-----------------------------	---

Diese Informationen sowie unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse basierend auf internen Tests mit lokalen Rohstoffen. Sie sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Ferner enthalten die Informationen keine vollständige Gebrauchsanweisung. Sie stellen auch keine Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie dar. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu berücksichtigen.

Die Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte auf Basis unserer anwendungstechnischen Beratung erfolgen außerhalb unseres Einflusses und liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Der Anwender ist nicht davon befreit, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen.

Bei Versuchsprodukten können wir keine Gewähr für eine spätere Produktionsaufnahme übernehmen. Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.